



LAQUE A L'EAU SATINEE  
 HAUT DE GAMME

# EcoSatin

## EXTERIEUR - INTERIEUR

### DÉFINITION

◀ Laque a l'eau Satinée non jaunissante, à très fort pouvoir couvrant sans solvant organiques, ni siccatifs

### PROPRIÉTÉ

- ◀ Bonne adhérence.
- ◀ Haut pouvoir couvrant, bonne opacité.
- ◀ Grande facilité d'application

### SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds
  - . Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique, Métaux recouvert d'un primaire
- ◀ **En extérieur** : parois verticales
  - . Béton.
  - . Enduit de liants hydraulique

### CARACTERISTIQUES

*Aspect du film*

◀ Satiné

*Densité*

◀ 1.3+-0.05

*Extrait sec en poids*

◀ 52+-0.05



### MISE EN OEUVRE

*Préparation des supports*

- ◀ Egrenner, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre
- ◀ En extérieur: support fixés avec une couche de **IMPRELUX EAU**.
- ◀ En intérieur su fond douteux fixés avec une 1 de **IMPRELUX** solvant
- ◀ Application : 2 couches croisés d' **ECOSATIN**

*Application*

- ◀ Brosse ou rouleau : 1ère couche dilué 5 %, 2ème couche pure
- ◀ Pistolet Airless : 5 à 10 % d'eau.

*Temp de séchage*

◀ Sec : 1 heures - Recouvrable : 3 heures

*Consommation*

◀ De 6 à 8 m2/Kg

*Conditionnement*

◀ 3 Kg - 18Kg

**LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES**