

APPRELUX SOLVANT

FICHE TECHNIQUE

F103-10

AFNOR NFT 36.005 Famille I - classe 4a



SOUS COUCHE POLYVALENTE ALKYDE

Définition

- Impression et sous couche polyvalente en phase solvant à base de résine alkyde.
- Fixateur pour supports sains après lavage haute pression.

Propriété

- Bloc et uniformise les fonds poreux
- Haut pouvoir couvrant et garnissant
- Produit très concentré à diluer

Supports

- Tous supports métallique ferreux neuf ou ancien ou l'on désire une tres bonne Finition .
- Sur bois .

Caracteristiques

Aspect du film Mat

Densité 1.55

Extrait sec en poids 70

Adresse : 50, Av Djellat Habib, Gambetta (ex Av de Canastel), Oran - Algérie
Tél. : 0770 90.90.28 | **Fax :** 041 53.20.45 | **e-mail :** contact@peintures-decolux.com



Préparation des supports

Sur support ancien éliminer les parties non adhérente par grattage, et brossage,

- ◀ Le support métallique doit être recouvert d'un antirouille au préalable **PRIMALUX CC** puis appliquer l'apprêt dilué à 5% minimum pour brosse et rouleau, ou 20% pour application au pistolet.
- ◀ Sur bois appliquer **APPRETLUX** dilué à 15% minimum pour brosse et rouleau, ou 30% pour application au pistolet, bien ponçer pour finir.

Application

Brosse ou rouleau :
1ère couche dilué à **5%**,



Pistolet Airless : **15 à 20 %** Diluant WS.

Temp de séchage

Sec : **6 heures** / Recouvrable : **24 heures**

Consommation

De **6 à 8 m²/Kg**

Conditionnement

1 Kg - 4 Kg

Ces conseils on une portée indicatrice mais ne peuvent suplérer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Adresse : 50, Av Djellat Habib, Gambetta (ex Av de Canastel), Oran - Algérie
Tél. : 0770 90.90.28 | **Fax :** 041 53.20.45 | **e-mail :** contact@peintures-decolux.com

