

PRIMALUX cc



ANTIROUILLE A BASE DE
CAOUTCHOUC CHLORE

FICHE TECHNIQUE

F103-12

AFNOR NFT 36.005 Famille I - classe 4a



Définition

- Primaire antirouille monocomposant, à base de caoutchouc chloré en phase solvant

Propriété

- Ignifuge (résistance au feu)
- Excellente résistance à la corrosion, à l'eau de mer et à l'eau chloré.
- Impérméabilise le support

Supports

- Tous supports métallique ferreux neuf ou ancien ou l'on désire une bonne protection .
- Sur bois et ciment préalablement préparé.

Caracteristiques

Aspect du film Mat

Densité 1.4

Extrait sec en poids 70

Adresse : 50, Av Djellat Habib, Gambetta (ex Av de Canastel), Oran - Algérie
Tél. : 0770 90.90.28 | **Fax :** 041 53.20.45 | **e-mail :** contact@peintures-decolux.com



Préparation des supports

Sur support ancien éliminer les parties non adhérente par grattage, et brossage,

Après avoir recouvert d'une couche d'antirouille **PRIMALUX CC** finir ensuite en deux couches de peintures selon l'aspect désiré **MATDECO DECOSATIN, LAQUE 2LUX** ou **MATNOIR A600** ilué à 15% minimum pour brosse

Application

Brosse ou rouleau :
1ère couche dilué à **10 à 15%**,



Pistolet Airless : **15 à 20 %** Diluant CC

Temp de séchage

Sec : **15 Min** / Recouvrable : **12 heures**

Consommation

De **5 à 7** m²/Kg

Conditionnement

1 Kg - 3 Kg

Ces conseils on une portée indicatrice mais ne peuvent suplérer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Adresse : 50, Av Djellat Habib, Gambetta (ex Av de Canastel), Oran - Algérie
Tél. : 0770 90.90.28 | **Fax :** 041 53.20.45 | **e-mail :** contact@peintures-decolux.com

